



Конвейерная лента SUGAR BELT 7.4

| СТРУКТУРА | | | |
|---------------------|-------------------|--|--|
| Общая толщина | 7,40 ± 0,1 мм | Рабочая температура | -10 ... +80 °С |
| Количество слоев | 3 | Вес | 9,6 ± 10% кг/м ² |
| Корд | полиэстер | Нить утка | не жесткий/ средней жесткости |
| Конструкция | | Тех.информация | |
| Верхнее покрытие | | Максимальная ширина рулона 3150 мм | |
| Толщина | 2,95 ± 0,1 мм | Диаметры валов | прямое огибание мин: 195 мм |
| Материал | ПВХ | При температуре 20°С | обратный вал мин.: 270 мм |
| Цвет | белый | Нагрузка при 1% растяжении | 20 Н/мм |
| Тип поверхности | гладкая глянцевая | Нагрузка на разрыв | 300 Н/мм |
| Твердость | 82 ± 3 ShA | Методы соединения | |
| Внутренний материал | | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями | <input type="checkbox"/> стол |
| Нижнее покрытие | | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками | <input checked="" type="checkbox"/> ролики |
| Толщина | 1,00 ± 0,1 мм | <input type="checkbox"/> соединение внахлест | <input checked="" type="checkbox"/> желоб |
| Материал | ПВХ | Другие характеристики | |
| Цвет | белый | пищевой сертификат СЭЗ | |
| Тип поверхности | гладкая матовая | огнестойкость (сертификат АТЕХ) | |
| Твердость | 82 ± 3 ShA | антистатичность | |

